

## TAT 工业用印油干燥时间一览表

型号	种类	两面铜版纸		投影胶片		铝板		盘面干燥时间
		橡胶印5号	橡胶印0号	橡胶印5号	橡胶印0号	橡胶印5号	橡胶印0号	
STG	多用途用	1~2分	6~7分	1~2分	6~7分	1~2分	9~10分	约12~15小时
STM-N	金属用	1~2分	9~10分	2~3分	13~14分	4~5分	15~16分	约85~88小时
STP-N	塑胶用	1~2分	5~6分	1~2分	5~6分	1~2分	5~6分	约9~12小时
STSG	速干性多用途用	10~20秒	1~2分	30~40秒	2~3分	30~40秒	2~3分	约3~4小时
STSM-N	速干性金属用	30~40秒	2~3分	40~50秒	3~4分	40~50秒	3~4分	约5~6小时
STSP-N	速干性塑胶用	10~20秒	1~2分	10~20秒	1~2分	10~20秒	1~2分	约1~2小时
备考	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 上述试验是在TAT工业用无色涂台大号 (ATU-3) 上涂上印油进行盖印的。</li> <li>● 橡胶印使用的是有握柄橡胶印。</li> <li>● 盘面干燥时间是指印台盖打开的状态下, 到盖印印迹开始不清晰的时间。</li> <li>● 在室温20℃、湿度65%标准试验室的条件下。</li> </ul> <p>※ 根据盖印对象物表面的状态、使用条件的不同, 性能有所变化。</p>							

※表内的型号是没有记载「小瓶、大瓶、印油颜色」的型号, 不是正式的型号。